

ハルドックス パイプ

Hardox 500 Tube



HARDOX®

□基本データ (2016年12月現在)

- 硬度 500 HBW (470 - 530)
- 炭素当量CET (CEV)
- 参考数値 CET (CEV): 0.41 (0.62)
- 溶接 : プラズマ溶接
- 許容公差 EN10210 準拠
 - 外径 : ±1% (最少±0.5mm ~ 最大±10mm)
 - 直円度 : 2% (D/T ≤ 100)
 - 厚み : ±10% (厚み ≤ 5mm)
 - : ±0.5 mm (厚み > 5mm)

□利用環境例

- 粒体・粉体 など 摩擦が激しいエルボ一部など
- 使用可能寿命 (約 6~7倍)

□厚みレンジ: 2 - 6 mm (2016年12月現在)

外径 (mm)/ 厚 (mm)	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
76.1	◎	◎	◎	◎
88.9	◎	◎	◎	◎
101.6	◎	◎	◎	◎
108.0	◎	◎	◎	◎
114.3	◎	◎	◎	◎
121.0	◎	◎	◎	◎
133.0	◎	◎	◎	◎

※2mm厚についてはお問い合わせベース

SSAB